



环保型无溶剂聚氨酯粘合剂 HA-100C

一、**材料组成:** 特殊多元醇, 改性异氰酸酯等。

二、**材料特性:** 单组份无溶剂环保粘合剂, 固含量 100%, 初粘强度高, 干燥后具有优异的粘接强度, 耐刮擦、耐水性极佳。

三、**成品用途:** 广泛适用于橡胶与有机材料的粘结。

四、**材料物性:**

产品名称	HA-100C
25°C外观	微黄微浑粘稠液体
粘度	3000±1000mpa.s/25°C
NCO%	12.0±0.5
固含量%	100%
包装	25kg/桶
保质期(要求在常温、干燥、密封环境下)	6个月

五、**粘合剂使用方法:**

本使用说明适用于我公司的粘合剂产品。

- 1) 将粘合剂均匀刮涂或辊涂在干净干燥的基材表面。
- 2) 常温放置固化, 在温度是 25°C、湿度 50% 以上的环境中固化时间为 3~4 小时左右即可。
- 3) 如在环境温度、湿度比较低时, 没有加热条件的情况下, 建议添加本公司提供的固化剂, 固化剂的添加量为 1~10%, 可以视需要固化时间添加。
- 4) 如需快速固化, 先添加固化剂, 然后在 90~140°C 的条件下硫化 8~10 分钟即可达到固化, 放置至冷却即可。
- 5) 如需更高的粘结强度也应添加适量的固化剂。
- 6) 使用时如需降低粘度, 请用聚氨酯常用溶剂 (如乙酸乙酯, 乙酸丁酯, 甲苯, 二甲苯, 环己酮等) 稀释, 但要求溶剂水含量低于 0.1%。

六、**注意事项:**

- 1) 粘合剂储存时应放在低温干燥的地方, 在较高温度 (超过 75°C) 下加热不应超过 3 小时。
- 2) 开封后的粘合剂应尽快用完, 如未用完最好用氮气密封。
- 3) 未开封的粘合剂的储存期为 6 个月。