



## 水性聚氨酯粘合剂 HA-101W

- 一、**材料组成**：特殊多元醇，改性异氰酸酯、水等。
- 二、**材料特性**：水性环保粘合剂，初粘强度高，干燥后具有优异的粘接强度，耐刮擦、耐水性极佳。
- 三、**成品用途及优势**：1、广泛适用于 ABS,PVC,PP(需处理)，皮革的材质的植绒及其他表面粘接。  
2、植绒牢度强，耐磨且不掉毛，耐水解及耐黄变性强。  
3、对 ABS,PVC,及处理过的 PP 基材有优异的附着力。

### 四、材料物性：

产品名称	HA-101W
产品类型	水性聚氨酯
外观	乳白色粘稠液体
粘度	20000±5000mpa.s/25°C（可调）
PH	7-9
固含量%	39±1%
包装	20kg/桶
保质期(温度 5-30°C)	不开封情况下 6 个月

### 五、粘合剂使用方法：

本使用说明适用于我公司的粘合剂产品。

- 1) 将粘合剂均匀喷涂、刮涂或辊涂在干净干燥的基材表面。
- 2) 涂完后在 10 分钟内进行植绒，植绒后于 50-60°C 烘干 30-40 分钟，取出常温放置。
- 3) 烘干后建议在常温干燥状态下放置 4-6 小时，使植绒粘接更加牢固。
- 4) 如果胶膜有耐乙醇、耐高温要求，建议添加 3-5% 本公司固化剂产品，搅拌均匀后使用。
- 5) 加入其它助剂或辅料前先测试相容性。
- 6) 使用时如需降低粘度，添加适量去离子水或纯净水。需提高粘度请与我公司联系。

### 六、注意事项：

- 1) 粘合剂储存时应密封放在 5-30 度的干燥环境下。
- 2) 开封后的粘合剂应尽快用完，如未用完需密封。
- 3) 未开封的粘合剂的储存期为 6 个月（常温）